NUROIL TRADING
Sharjah, United Arab Emirates

SN 500 Base Oil

Group I | Solvent neutral

TYPICAL SPECIFICATION

Characteristic	Units	SN 500	Test method
Kinematic viscosity at 100°C	cSt	**9.7 - 12.0**	ASTM D-445
Kinematic viscosity at 40°C	cSt	**90 - 105**	ASTM D-445
Viscosity index (VI)	-	**95 - 100**	ASTM D-2270
Flash Point	°C	**min. 210**	ASTM D-92
Sulphur Content	%Wt	**0.15 - 0.60**	ASTM D-2622
Pour Point	°C	**max. -6**	ASTM D-97
Density @ 15°C	Kg/L	**0.885 - 0.895**	ASTM D-1298
Color	-	**max. 2**	ASTM D-1500
TAN	mg KOH/g	**max. 0.05**	ASTM D-664
Carbon Residue Content	%Wt	**0.12**	ASTM D-189

NOTICE

Values are published catalogue values. Confirm the applicable specification for the offered origin before ordering. Base oil is a base stock; finished lubricant performance depends on the additive system and formulation.